



شرکت دارا شیمی رادمان

فهرست


۲	معرفی شرکت
	کلکتورها:
۶	Ar 01 (P/S EX)
۸	Ar 02(P/S IPX)
۱۰	Ar 03(P/S IBX)
۱۲	Ar 04(P/S IAX)
۱۴	Ar 05(P/S 2-EHX)
۱۶	Ar 06 (P/S DEDTP)
۱۸	Ar 07 (P/S DIPDTP)
۲۰	Ar 08 (P/S DIBDTP)
۲۲	Ar 09 (P/S DIADTP)
۲۴	Ar 10 (P/S D2-EHDTP)
۲۶	کف سازها
۲۸	سخن پایانی



Dara Chemistry Radman company

Contents

About company	3
Collectors:	
Ar 01 (P/S EX)	7
Ar 02(P/S IPX)	9
Ar 03(P/S IBX)	11
Ar 04(P/S IAX)	13
Ar 05(P/S 2-EHX)	15
Ar 06 (P/S DEDTP)	17
Ar 07 (P/S DIPDTP)	19
Ar 08 (P/S DIBDTP)	21
Ar 09 (P/S DIADTP)	23
Ar 10 (P/S D2-EHDTP)	25
Floor builders	27
Final word	29

properties	
appearance	Crystalline solid
color	Red-orange
smell	Like sulfur and rotten eggs
Purity%	85-95
solubility	Complete solubility in water
	


کلکتورها:

لیست زیر متعلق به کلکتورهایی می باشد که پس از گذراندن مراحل تست به تولید انبوه رسیده و قابلیت سفارش گذاری بر اساس نیاز صنایع مختلف را دارند.

معرفی:

(سدیم / پتاسیم اتیل زنتات)، کلکتور زنتات با زنجیره آلی شامل دو اتم کربن با انتخاب پذیری بسیار بالا بر مبنای سدیم و پتاسیم بسته به نوع خاک و نیاز واحدهای فرآوری که به شکل جامد تولید میشود.

شرایط نگهداری:

properties	
appearance	Crystalline solid
color	Orange-red
smell	Like sulfur and rotten eggs
Purity%	85-95
solubility	Complete solubility in water
	

Ar 02(P/S IPX)


معرفی:

(سدیم/ پتاسیم ایزوپروپیل زتات)، کلکتور زتات با زنجیره آلی شامل سه اتم کربن با انتخاب پذیری بسیار بالا بر مبنای سدیم و پتاسیم بسته به نوع خاک و نیاز واحدهای فرآوری که به شکل جامد تولید میشود.

میزان مصرف و شرایط استفاده بسته به ماده معدنی هدف و گانگ متغیر بوده و محدوده پی اچ عملیاتی بالای ۷ بوده و در پی اچ های بین ۱۰-۱۲ بهترین عملکرد را دارد.

شرایط نگهداری:

به دلیل ماه

properties	
appearance	Crystalline solid
color	Orange-yellow
smell	Like sulfur and rotten eggs
Purity%	85-95
solubility	Complete solubility in water
	

معرفی:

(سدیم/ پتاسیم ایزوبوتیل زنتات)، کلکتور زنتات با زنجیره آلی شامل چهار اتم کربن با توازن مناسب بین قدرت کلکتوری و انتخاب پذیری بر مبنای سدیم و پتاسیم بسته به نوع خاک و نیاز واحدهای فرآوری که به شکل جامد تولید میشود.

میزان مصرف و شرایط استفاده بسته به ماده معدنی هدف و گانگ متغیر بوده و محدوده پی اچ عملیاتی بالای ۷ بوده و در پی اچ های بین ۱۰-۱۲ بهترین عملکرد را دارد.

شرایط نگهداری:

به دلیل ماهیت مواد و جلوگیری از تخریب ترکیبات درگیر دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب بهترین حالت نگهد

